



RUBBERWOOD Technische Fiche



Rubberwood is afkomstig van de rubberboom, die begin 20ste eeuw massaal aangeplant is in plantages in Zuidoost-Azië met als doel de productie van latex, de grondstof van natuurlijk rubber. De latex wordt getapt door te kerven in de schors van de boom.

Na 25 à 30 jaar wordt het latex-rendement te laag en wordt de plantage gekapt en heraanplant. Tot in de 80'er jaren werd het hout verbrand, omdat het niet bewaard kon worden.

Nu wordt het hout behandeld en volledig gebruikt : het zwaardere hout om te verzagen voor meubel- en trappenhout (productie van panelen), het lichtere hout en de takken voor de productie van spaanplaat en MDF.

Het kerven in de schors geeft de typische fouten (tapping marks) in het rubberwood. Deze tapping marks overgroeien in de stam waardoor, na het verzagen, enkel korte lengtes beschikbaar zijn. Daardoor is rubberwood bijna altijd gevingerlast en is de kwaliteitsselectie op fouten en kleur uiterst belangrijk.

Naam	:	Rubberwood
Botanische naam	:	Hevea brasiliensis (Wild.) Muell. Arg.
Familie	:	Euphorbiaceae
Herkomst	:	oorspronkelijk Amazonegebied in Zuid-Amerika. Later op grote schaal aangeplant in plantages in Zuid-Oost Azië
Spint	:	niet onderscheidbaar van kernhout
Kernhout	:	Kleur varieert van lichte kleur, over rose naar donker Draad: recht, occasioneel ondulé Grain: gemiddeld uniform Nerf: matig grof, gelijkmatig parenchyma overvloedig aanwezig

Fysische eigenschappen

- volumieke massa vers gezaagd	:	800 kg/m ³
- volumieke massa à 12 % H.V.	:	ca 650 kg/m ³
- vezelvezadigingspunt	:	28 %
- werken bij schommelingen in de luchtvochtigheid, bij houtvocht van 15 %		
Tangentiële krimp	60 tot 30 % RV	: 0.8 %
	90 tot 60 % RV	: 1.3 %
Radiële krimp	60 tot 30 % RV	: 0.4 %
	90 tot 60 % RV	: 0.5 %
- krimp in % van de afmetingen vers		
Tangentiële krimp	nat – 12 %	: 2.7 %
	nat – geheel droog	: 6.2 %
Radiële krimp	nat – 12 %	: 0.9 %
	nat – geheel droog	: 2.4 %
- Buigsterkte	:	66 N/mm ²
- Elasticiteitsmodulus	:	9200 N/mm



- Druksterkte evenwijdig aan de vezel : 32 N/mm²
- Druksterkte loodrecht op de vezel : 4.7 N/mm²
- Schuifsterkte : 11 N/mm²
- Hardheid volgens Janka : 4350 N
- kops : 4753 N

Bewerkbaarheid

- Massief hout :
- zagen : gemakkelijk
 - drogen : redelijk snel met risico op vervorming
 - bewerkbaarheid : gemakkelijk, goed te verlijmen en te vijzen
bij nagelen : voorboren aangeraden
 - afwerking : goed (olie of vernis)
- Fineer : - afrol mogelijk, maar stammen hebben te kleine diameter

Toepassingen

- Massief hout :
- trappen
 - tafelbladen, werktabletten, panelen,
 - blokkassementen voor deuren
 - meubelen & onderdelen (slaapkamers, eetkamers,...)
 - parket
 - houtdraaiwerk (tafelpoten, bolpoten, ...)
 - huishoudartikels, verlichting, lampevoeten

Opmerkingen :

- geen natuurlijke duurzaamheid zonder **behandeling**.

Om aantasting te voorkomen is ons rubberwood binnen de week na het kappen behandeld tegen verblauwing en insectenaantasting. De meest geschikte methode is een behandeling onder druk in vacuümketels, waarbij verduurzamingsmiddelen (boron acid) door middel van hydraulische druk in het hout gebracht worden. Dit geeft een permanente bescherming aan het hout.

- **Rubberwood is 100% ecologisch** : end of life rubber trees.

Het hout van de rubberboom wordt pas gebruikt nadat de volledige cyclus van latexproductie afgelopen is, waar andere houtsoorten enkel gekapt worden voor het hout.

En bovendien gebruiken we nu wat vroeger verbrand werd.

Het volume van rubberwood zaaghout dat zo beschikbaar komt, vermijdt het jaarlijks kappen van ca 600.000 hectare natuurlijk tropisch woud.

- Er is ook een belangrijk **sociaal aspect**

ca 75 % van alle rubberplantages in de wereld zijn in het bezit van kleine boeren (zgn smallholders = ca 4 miljoen huishoudens), die met de opbrengst van hun "plantage" van gemiddeld 0.5 à 5 ha slechts een mager inkomen hebben. De verkoop van stammen en de bijkomende werkgelegenheid in de houtindustrie is voor die gezinnen een belangrijke aanvulling op hun inkomen.

TECHNISCHE FICHE Verlijmde panelen en onderdelen in RUBBERWOOD

selectie van het hout op kwaliteit en kleur

SUPERIOR kwaliteit = enkel uniforme lichte kleur en AA-kwaliteit op beide zijden

Slechts 20 % van het hout wordt behouden voor SUPERIOR-kwaliteit.

De resterende 80 % dient om « Aziatische kwaliteit » te produceren voor de lokale markt.

Ovendroog 10% (+/- 2%) door 3 x te drogen

Breedte lamellen : gemiddeld ca 45 mm (35-60mm), uniform per paneel

Goed gesloten vingerlas, enkel zichtbaar aan de zijkant van het paneel

Watervaste D4 verlijming met PVAc lijm van Akzo Nobel

Beide zijden geschuurd met P 180

Degelijk verpakt op paletten beschermd met karton en plastic

Plastiekverpakking per paneel of per pak (beide op stock en verkrijgbaar zonder meerprijs)



SUPERIOR kwaliteit op voorraad :
uniforme lichte kleur en beide
zijden AA (= 20 % van het hout)

15 x 1100 x 4500 42 st/pak

18 x 1100 x 4500 36 st/pak
1210 x 4500 36 st/pak

22 x 1100 x 4500 30 st/pak
1210 x 4500 30 st/pak

30 x 600 x 5100 36 st/pak (*)
710 x 3650 32 st/pak
810 x 3650 32 st/pak
1210 x 3650 20 st/pak
1210 x 4500 22 st/pak

33 x 120 x 4500 180 st/pak (*)
270 x 5100 80 st/pak (*)
600 x 5100 33 st/pak
1100 x 4500 20 st/pak

40 x 650 x 4500 27 st/pak
650 x 5100 27 st/pak
1100 x 2500 25 st/pak (*)
1100 x 4500 17 st/pak

44 x 600 x 5100 25 st/pak (*)
1100 x 2500 23 st/pak (*)
1100 x 4500 15 st/pak

51 x 650 x 5100 22 st/pak

56 x 650 x 4500 20 st/pak

63 x 650 x 4500 17 st/pak
650 x 5100 17 st/pak

KEPERS OP VOORRAAD

55 x 55 x 5100 100 st/pk

70 x 70 x 4000 / 4500 (*) 56 st/pk

85 x 85 x 4000 / 4500 (*) 55 st/pk

1 FACE kwaliteit A/B op voorraad :
bovenzijde A-kwaliteit
onderzijde B-kwaliteit
veel gebruikt voor dekkend
schilderwerk

15 x 1100 x 4500 42 st/pak

18 x 1100 x 4500 36 st/pak

22 x 1100 x 4500 30 st/pak

30 x 600 x 5100 36 st/pak (*)
710 x 3650 32 st/pak
810 x 3650 32 st/pak
1210 x 3650 20 st/pak
1100 x 4500 22 st/pak

33 x 600 x 4500 33 st/pak
600 x 5100 33 st/pak
1100 x 4500 20 st/pak

38 x 1100 x 4500 18 st/pak (*)

40 x 650 x 4500 27 st/pak
650 x 5100 27 st/pak
1100 x 3000 27 st/pak (*)
1100 x 4500 17 st/pak

44 x 1100 x 3000 22 st/pak (*)
1100 x 4500 15 st/pak

51 x 650 x 5100 22 st/pak

56 x 650 x 4500 20 st/pak

63 x 650 x 5100 17 st/pak

(*) = wordt enkel per pak verkocht

Andere diktes, formaten en onderdelen : te produceren op bestelling (op aanvraag)

Meer info op www.dbhardwoods.com

V.23.1

